



SITKO WIND

Vindskyddstejp

PRODUKTBESKRIVNING

Sitko Wind är en diffusionsöppen skarvtejp för vindskydd. Fungerar även runt fönster och dörrar. Bäraren består av tryckspunna olefiner av hög kvalitet fungerar som en stödstruktur för tejp.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

För tätning av vindskydd, samt runt fönster- och dörröppningar.

FÖRDELAR MED PRODUKTEN

- Diffusionsöppen
- Kan monteras året runt
- God vidhäftning
- Tål varma och kalla förhållanden.
- Åldringsbeständighet i minst 50 år
- Har ett brett användningsområde
- Flera olika bredder
- För skarvning av vindskydd
- För tätning runt fönster och dörrar
- Kompatibel med de vanligaste byggnadsmaterialen



ARTIKELTABELL

Produkt nr.	Produktnamn	Mått	Förpackningsstorlek	Vikt / Kartong
07518	Sitko Wind	60 mm x 50 m	10 rll / box	9,4 kg
07499	Sitko Wind DR 20/40	60 mm x 50 m	10 rll / box	9,4 kg
07517	Sitko Wind	100 mm x 50 m	6 rll / box	9,6 kg
43330	Sitko Wind DR 30/40/30	100 mm x 50 m	6 rll / box	9,6 kg
37511	Sitko Wind DR 25/50/75	150 mm x 50 m	4 rll / box	4,5 kg
37525	Sitko Wind	80 mm x 25 m	8 rll / box	5,3 kg

DR = Slitsad release

TEKNISK INFORMATION

Egenskaper	Klassificering
Ytmaterial	Fibertyg
Skyddstejp	Silikonpapper
Färg	Vit
Lim	Polyakrylim
Grundmaterial	HDPE fibertyg, (tryckspunnen olefin)
Vikt	321,4 g/m ²
Draghållfasthet	≥ 100 N / 25 mm; 15 %
Värmebeständighet	-40 °C - + 80 °C
Fästförmåga	≥ 30,0 N / 25 mm
Diffusionsmotstånd (sd)	0,03 m
Kompatibilitet med byggnadsmaterial	Kompatibel
Certifikat	Sintef-nummer 20448
Lagring	I torrt och svalt (+ 20 °C)
UV-skydd	Oskyddad i 3 månader *
Väderbeständighet	Oskyddad i 3 månader *
Monteringstemperatur	Rekommenderas +5 °C - +35 °C / min. -10 °C **

* Produkten bedöms vara beständig mot ultraviolett strålning och normala väderpåfrestningar under en period på upp till 3 månader, under förutsättning att produkten hanteras och appliceras enligt tillhörande handlingar.

** Tejpen kan monteras under vinterförhållanden i -10 °C. I detta fall bör särskilt kontaktytorna och lagring av tejpen före montering uppmärksammas. Det får inte finnas is, imma eller fukt på kontaktytan. Tejpen bör lagras i varma förhållanden i +20 °C. För att säkerställa bästa resultat och fäste bör alla kontaktytor grundas med Sitko Primer.



CERTIFIERAD



BASTA



Svanen

